



## Краска для шифера Mixon Slate

Краска предназначена для нанесения на асбошифер, глиняную черепицу, бетон, кирпич. Устойчива к длительному воздействию воды, температурным перепадам и ультрафиолетовому излучению.

### Сфера применения:

Кровельная краска применяется для покраски шифера и черепицы, покраски старых и новых крыш на основе полимерных материалов.

### Подготовка поверхности:

Основание должно быть чистым и сухим. Разделительные вещества, такие как жир, пыль, мел, известь, масляные и отслаивающиеся покрытия тщательно удалить. Если поверхность старого шифера поражена плесенью, грибами, есть образования мха и лишайника, ее предварительно необходимо обработать специальным раствором.

### Нанесение:

Перед нанесением тщательно перемешать. Наносить кистью или валиком в 1-2 слоя с промежутком между слоями 30 минут. При нанесении пневматическим распылителем краску при необходимости можно разбавить нитроцеллюлозными разбавителями (10-20%). Проведение окрасочных работ следует осуществлять при температуре воздуха не ниже 5°C, при условии, что обрабатываемая поверхность будет сухой, не обледенелой.

Степень глянца  30

Мат

Глянec

Использование	
Связующее вещество	Алкид
Сухой остаток	50 %
Плотность	1,55 кг/л
Время высыхания, 23°C 50% RH	30-90 минут 
Можно перекрашивать 23°C 50% RH	через 30 минут 
Расход	4-5 м <sup>2</sup> /л
Разбавитель	Mixon Уайт-спирит Mixon Сольвент
Рабочие инструменты	
Очистка рабочих инструментов	Mixon R-647
Хранение	3 года t > 0°C 
Упаковка	0,75 л