



Wood Coating

Mixon. Когда важен результат.

Водоразбавимый лак 14-605 WATER BASE LACQUER GL.35

Водоразбавимый лак для внутренних работ, разработан для использования в производстве мебели и предметов интерьера, а также применяется для отделки натурального камня. Лак обладает повышенной твердостью и хорошими декоративными свойствами. Применяется как грунт и как поверхностный лак. При использовании в качестве грунта для поверхностей из дуба, бука и ясеня существует риск изменения цвета. Температура при транспортировке и хранении должна быть не ниже 5°C и не превышать 30-35°C.

www.mixon.ua

Технические данные при поставке:	Лак	Отвердитель
Вязкость, с./DIN4 20°C	180-190"	-
Сухой остаток	30+1 %	-
Плотность (кг/л)	1,01+0,01	-
Степень глянца	35	

Смешивание:	По объему	Количество граммов на 100 мл готовой смеси
Лак 14-605	100 %	100 г
Отвердитель:	-	
Разбавитель: вода	30 %	30 г

В расчете количества грамм учитывалась плотность каждого продукта

Рабочая вязкость, с./DIN4/ 20°C	18-20"
Сухой остаток после смешивания	35±1 %
Жизнеспособность	-

Нанесение:		
Пневмораспыление	Высокого давления	Низкого давления HVLP
Размер сопла:	1,5-1,7	1,5-1,7
Рабочее давление:	3,5 Атмс	2 Атмс
Интервал между слоями:	20-30 минут при 20°C	
После высыхания	Через 4-6 часов (промежуточная шлифовка)	
Расход:	120-150 г/м ² (на каждый слой)	
Количество слоев:	1-3	
Толщина сухой пленки (одного слоя):	25-30 μm	

Сушка (время сушки зависит от влажности и температуры, а также вентиляции):		
Температура	20°C. Влажность воздуха 70 %	50°C
Сухой для шлифовки	ок. 5 часов	-
Высыхание на отлип	40-50 минут	-

Шлифовка:	После грунта	Между слоями
Механическим способом	P320-400	P400
Ручным способом	P360-400	P 400



Условия хранения и безопасность:

Хранить следует в плотно закрытых банках, в хорошо проветриваемом месте при температуре 10-25°C.

Срок хранения 12 месяцев со дня изготовления в закрытой упаковке.

Наносить грунт следует в помещении с хорошей вентиляцией, соблюдая все требования техники безопасности.

R1 R10 R36 R37 R38 S2 S13 S24 S25.

Технология окраски открыто пористых поверхностей.

- Предварительно загрунтованные поверхности.
- Шлифовка, зерно Р 320-400.
- Очистка поверхности от пыли, грязи.
- Нанесение лака 14-605 пневматическим распылением (120-150 г/м²).
- Наносим второй слой лака (100-120 г/м²) с интервалом между слоями 20-30 минут.
- Сушка при температуре 20-25°C с относительной влажностью воздуха 60-70% примерно 4-5 ч.
- Полное высыхание 48 часов.

