



## Автолак CLEARCOAT 2+1

Двухкомпонентный акриловый лак, разработанный для получения глянцевых прозрачных покрытий, к которым предъявляются высокие требования в отношении устойчивости к воздействиям химикатов и износостойкости.

### Преимущества:

Очень хорошая растекаемость.

Устойчив к повреждениям, прекрасно выдерживает химическое и атмосферное воздействие.

Долговечный блеск покрытия.

Может быть использован для точечного, панельного и полного ремонта.

### Поверхности, пригодные для нанесения:

Все базовые покрытия: после выдержки не менее 15 минут 20°C

Все заводские покрытия, очищенные и отшлифованные  
(не рекомендуется для термопластичных акриловых покрытий)

### Пропорции смешивания:

- Лак MIXON CLEARCOAT 201 – 2 части по объему.
- Отвердитель MIXON 211 – 1 часть по объему.
- Разбавитель MIXON 740 – 10-15% от объема смеси.

Время нанесения от момента смешивания с отвердителем насухо 1 час при 20°C.

### Инструкция по применению:

Соблюдая пропорции, перемешать компоненты до однородной консистенции. Наносить в 2-3 слоя пистолетом с диаметром сопла 1,3-1,4 мм под давлением 3-4 bar с интервалом между слоями 5-10 минут. Вязкость для распыления 16-18 сек. по DIN 4 при 20°C. Толщина одного слоя 20-30 микрон.

Пневмораспыление (верхний бачек)	Высокого давления	Низкого дав-я HVLP
Размер сопла	1,3-1,4	1,2-1,4
Рабочее давление	3-3,5 Атм	2 Атм
Пневмораспыление (нижний бачек)	Высокого давления	Низкого дав-я HVLP
Размер сопла	1,3-1,4	1,2-1,4
Рабочее давление	3-3,5 Атм	2 Атм
Интервал между слоями	5-10 минут при 20°C	
Расход	80-90 г/м <sup>2</sup> (на первый адгезионный слой) 120-140 г/м <sup>2</sup> (второй слой)	
Толщина сухой пленки (одного слоя)	25 μm	

Практический расход материала зависит от многих факторов, таких как: форма объекта, шероховатость поверхности, способ нанесения и рабочих условий.

### Время сушки:

14 часов при 20°C.

45 минут при 60°C.

### Условия и время хранения:

Хранить в сухом прохладном месте, вдали от источников тепла. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Лак – 24 месяца при температуре 20°C. Отвердитель – 18 месяцев при температуре 20°C.

Рабочий код	Наименование	Цвет	Упаковка
201-01-1	Автолак MIXON CLEARCOAT 2:1 1 л	бесцветный	6 x 1 л
211-01-05	Отвердитель MIXON HARDENER 2:1 0,5 л	бесцветный	6 x 0,5 л

