



Автолак Silver Line CLEARCOAT HS

2К акриловый бесцветный лак с высоким содержанием сухого остатка. Обладает отличной механической, химической и атмосферной стойкостью. Лак хорошо растекается и обладает отличным блеском. Наносится толщиной в два слоя. После высыхания быстро и легко полируется.

Пропорции смешивания:

- Лак MIXON CLEARCOAT 241 – 2 части по объему.
- Отвердитель MIXON 725, 726, 727 – 1 часть по объему.
- Разбавитель MIXON 740 – 10-15% от объема смеси.

Время нанесения от момента смешивания с отвердителем 1 час при 20°C.

Время сушки:

- 14 часов при 20°C.
- 45 минут при 60°C.

Инструкция по применению:

Соблюдая пропорции, перемешать компоненты до однородной консистенции. Наносить в 2 слоя пистолетом с диаметром сопла 1,3-1,4 мм под давлением 3-4 бар с интервалом между слоями 5-10 минут. Вязкость для распыления 16-18 сек. по DIN 4 при 20°C. Толщина одного слоя 20-30 микрон.

Условия и время хранения:

Хранить в сухом прохладном месте, вдали от источников тепла. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Лак – 24 месяца при температуре 20°C. Отвердитель – 18 месяцев при температуре 20°C.

Рабочий код	Наименование	Цвет	Упаковка
241-01-1	Автолак MIXON SILVER LINE HS 1 л	бесцветный	6 x 1 л
241-01-5	Автолак MIXON SILVER LINE HS 5 л	бесцветный	3 x 5 л
241-02-05	Отвердитель MIXON SILVER LINE HARDENER HS 0,5 л	бесцветный	6 x 0,5 л
241-02-25	Отвердитель MIXON SILVER LINE HARDENER HS 2,5 л	бесцветный	3 x 2,5 л



Mixon ClearCoat HS



Пропорции:
Лак - 2 части
Отв. - 1 часть



Разбавитель
Mixon 740 -
10-15%



Din4/20°C
16-18 сек.



2 слоя
Ø 1,3-1,4
3-4 bar



5-10 мин.
при 20°C



14 ч./20°C
45 мин./60°C



Больше информации
в тех. карте