



Грунт антикоррозийный MIXON 992

1К быстро сохнущий антикоррозийный грунт на основе модифицированной алкидной смолы. Обладает отличной адгезией к различным видам поверхностей (черный металл, полиэфирные шпатлевки, старые покрытия). Обеспечивает хорошую антикоррозийную защиту поверхности при нанесении на голый металл, а так же надежную изоляцию синтетических, акриловых и базовых эмалей (металлики) от полиэфирных шпатлевок. Характеризуется хорошей наполняющей способностью – заполняет царапины и небольшие неровности, оставшиеся после обработки шпатлевок. Быстро сохнет и легко шлифуется. Не содержит хлорида цинка.

Поверхности, на которые можно использовать:

- Сталь.
- Алюминий.
- Полиэфирные шпатлевки.
- Старое лаковое покрытие.

Подготовка поверхности:

Металлическую поверхность необходимо отшлифовать методом «насухо» P80-120 и обезжирить. Алюминиевую поверхность обработать специальным волокном (скотч брайт Fine, скотч брайт Very Fine). Шпатлевку отшлифовать методом «насухо» P120-240. Старое лаковое покрытие отшлифовать методом «насухо» P220-280.

Разбавитель:

Добавить 15-25% разбавителя MIXON R-647 или R-650.

Время сушки:

25-30 минут при 20°C.

Шлифовка:

Обрабатывается методом «насухо» шлифовальной бумагой P360-500, методом «на мокрую» шлифовальной бумагой P600-1000.

Инструкция по применению:

Перед нанесением грунт тщательно перемешать, разбавить до нужной вязкости. Нанести 2-3 слоя покрасочным пистолетом с диаметром сопла 1,5-1,8 мм под давлением 34 bar с интервалом между слоями 5-10 минут. Вязкость для распыления 25-35 сек. по DIN 4 при 20°C.

Условия и время хранения:

Хранить в сухом прохладном месте, вдали от источников тепла. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Срок хранения 24 месяца при температуре 20°C.

Раб. код	Наименование	Цвет	Упаковка
992-01-1	Грунт антикоррозийный MIXON 992 1,1 кг	серый	12 x 1,1 кг
992-02-1	Грунт антикоррозийный MIXON 992 1,1 кг	черный	12 x 1,1 кг
992-03-1	Грунт антикоррозийный MIXON 992 1,1 кг	коричневый	12 x 1,1 кг
992-04-1	Грунт антикоррозийный MIXON 992 1,1 кг	белый	12 x 1,1 кг



MIXON 992



Разбавитель
MIXON R647,
R650 - 15-25%



Din4/20°C
25-35 сек.



2-3 слоя
в 1,5-1,8
3-4 bar



5-10 мин.
при 20°C



30 мин./20°C



P360-P500



P600-P1000



Больше информации
в тех. карте